

INERTEK 26

Produit		Plage de changement d'état		Capacité de stockage total*
		Fusion	Solidification	
INERTEK 26	Slurry	26 - 28 °C	26 - 24 °C	240 J/g (67 Wh/kg)
	Poudre	26 - 28 °C	26 - 24 °C	215 J/g (60 Wh/kg)

* en combinant chaleur latente et chaleur sensible sur la plage de température 15 - 35 °C

