

INERTEK 5

Produit		Plage de changement d'état		Capacité de stockage total*
		Fusion	Solidification	
INERTEK 5	Slurry	4 - 6 °C	1 - (-3) °C	250 J/g (69 Wh/kg)
	Poudre	5 - 6 °C	0 - (-2) °C	215 J/g (60 Wh/kg)

* en combinant chaleur latente et chaleur sensible sur la plage de température (-10) - 10 °C

